

RAPPORTO DI CONVALIDA N. 358344

il presente documento si basa sul rapporto di prova n. 350535
emesso da Istituto Giordano in data 6 aprile 2018

Cliente

SOFT SOUND S.r.l.
Via Mons. Oscar Romero, 31 - 6002 Osimo (AN)

Oggetto*

pannello in MDF denominato "SOFT SMART - SOFT TOP"

Attività

**determinazione dell'emissione di formaldeide
secondo la norma UNI EN ISO 12460-3:2015**



Risultati

**Formaldeide =
2,60 mg/m² · h**

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 6 febbraio 2019

L'Amministratore Delegato

.....

Commessa:
79206

Identificazione dell'oggetto in accettazione:
2018/0613 del 19 marzo 2018

Data dell'attività:
6 aprile 2018

Luogo dell'attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	2
Modalità	2
Risultati	2

Il presente documento è composto da n. 2 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

Il presente documento convalida ed estende tutti i dati numerici e descrittivi del rapporto di prova di riferimento.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Per. Ind. Armando Ciccione

Responsabile del Laboratorio di Chimica:

Dott. Oscar Filippini

Compilatore: Agostino Vasini

Revisore: Dott. Oscar Filippini

Pagina 1 di 2

Descrizione dell'oggetto*

L'oggetto in esame è costituito da un pannello per controsoffitti e rivestimenti con fori, in MDF, spessore 14,02 mm.

Riferimenti normativi

Norma	Titolo
UNI EN ISO 12460-3:2015	Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo di analisi del gas

Modalità

La prova è stata eseguita con una singola determinazione sull'oggetto senza alcun condizionamento e dopo aver sigillato i bordi con nastro di alluminio.

L'oggetto, prima della prova, era avvolto da nastro protettivo in nylon.

Risultati

Oggetto	Formaldeide*
SOFT SMART - SOFT TOP	2,60 mg/m ² · h

(*) media di n. 4 valori corrispondenti a 4 h.